







TERSILUX

ESMALTE SINTÉTICO 3 EN 1 MATE



- Esmalte + convertidor + antióxido
- Delicada Terminación
- Máxima resistencia

Esmalte Sintético convertidor y antióxido, formulado con resinas alquídicas y aditivos especiales que otorgan una película de alta durabilidad y gran resistencia al desgaste y a los lavados. De fácil aplicación, gran poder cubritivo y delicada terminación mate.

COLOR	Disponible en blanco y negro. Puede entonarse con Tersuave Entonador Universal (máximo 30 cm ³ por litro). No se recomienda el uso de entonadores amarillo, naranja y bermellón para uso exterior.
USOS	En exteriores e interiores se puede aplicar en forma directa sobre metales, madera y mampostería. En superficies críticas o si se desea reforzar la protección se deberá utilizar el fondo adecuado.
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none">  Aplicación: Pincel, rodillo o soplete tipo airless.  Secado: Al tacto: 4 a 6 h. Repintado: 8 a 12 h.  Manos sugeridas: De 2 a 3 manos.  Rendimiento: 12 a 15 m² por litro y por mano.  Diluyente y limpieza: Tersirrás. 1 mano diluida. Sigüientes sin diluir o con mínima dilución para facilitar la aplicación (máx. 5%). Soplete con aire: Terspray Diluyente (máx. 15%)  Capacidades: 1/4, 1/2, 1, 4 y 20 Litros.

MODO DE EMPLEO	<p>Asegurarse que la superficie en la que se aplicará el producto se encuentre limpia, seca, libre de polvo, óxido, granitud, hongos, verdín, partes flojas, productos siliconados y otros contaminantes. Homogeneizar el contenido del envase antes de usar. No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C ni con HRA (humedad relativa ambiente) superior al 85% ni si se esperan llluvias.</p> <p>Superficies nuevas: Hierro: lijar y eliminar el polvillo con un trapo embebido en Tersirrás y aplicar una primera mano diluida al 20%. Maderas: eliminar restos de limpiadores, ceras o protectores siliconados. Lijar en el sentido de las vetas, eliminar el polvillo y aplicar una primera mano diluida al 25% con Tersirrás, según la dureza de la madera (a mayor dureza, mayor dilución).</p>
-----------------------	--

Mampostería cementicia: limpiar la superficie. Verificar el correcto fraguado, eliminación total de aguas de mortero y pH entre 7 y 8. Aplicar una primera mano con una dilución mínima del 30% con Tersirrás, dependiendo de la absorción de la superficie.

Superficies pintadas:

Tanto en hierro, madera o mampostería, asegurarse que la pintura anterior se encuentre firme y en buenas condiciones para luego lijar suavemente la superficie. Si la pintura estuviera floja, descascarada o en malas condiciones, deberá ser eliminada completamente a través de medios mecánicos o químicos, limpiar con Tersirrás y proceder como en superficies nuevas.

Para todos los casos mencionados, proceder aplicando de 2 a 3 manos de **Tersilux Esmalte Sintético 3 en 1 Mate** con mínima dilución, esperando 8 a 12 horas entre ellas.

DATOS TÉCNICOS

Acabado: Mate

Vehículo: Alquídico

Viscosidad Copa Ford 4: 100"-120"

Peso específico: 1,34 - 1,38 g/cm³

Sólidos en peso: 72 - 76%

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

PELIGRO: Contiene: Nafta disolvente de Stoddard. Líquidos y vapores inflamables. Provoca daños en el sistema nervioso central tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No respirar el vapor. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):** Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Lavarse la piel con agua o ducharse. Lavar con agua y jabón abundantes. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.

TELÉFONOS PARA EMERGENCIAS: Instituto de Toxicología: +54 (011) 4962-2247 / 6666 Buenos Aires, Argentina.

Instituto del Quemado: +54 (011) 4923-3022 Buenos Aires, Argentina.

Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.

Inflamable de 2da: No apagar con agua, apagar con extinguidor tipo BC. Polvo Químico ABC o arena.

La información expuesta en esta FICHA TÉCNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL, llamando al (0237) 419-8800 o enviándonos un correo electrónico a info@tersuave.com.ar