







Tersuave

PIZARRONES ESMALTE SINTÉTICO



- Resistencia al rayado
- Fácil limpieza
- Terminación mate

Tersuave Pizarrones Esmalte Sintético es un producto desarrollado para la escritura con tiza y la fácil limpieza de la misma. Está formulado con resinas alquídicas y pigmentos que le otorgan un excelente poder cubritivo y gran resistencia al rayado. Permite la nivelación de la superficie y la fácil aplicación del producto, brindando una terminación mate.

COLOR	Tersuave Pizarrones Esmalte Sintético se presenta en colores negro y verde. Puede entonarse con Tersuave Entonador Universal (máximo 30 cc por litro).
USOS	Apto para uso interior en superficies de madera, hardboard, tableros prensados, mampostería, metal, etc.
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> Aplicación: Pincel, rodillo o soplete. Secado: Al tacto: 30'. Repintado: 8 h. Curado total: 7 días. Manos sugeridas: De 2 a 3 manos Rendimiento: 12 a 15 m² por litro y por mano. Diluyente y limpieza: Tersirrás Capacidades: 0,25 - 0,5 - 1 y 4 Lt.
MODO DE EMPLEO	<p>Asegurarse que la superficie en la que se aplicará el producto se encuentre limpia, seca, libre de polvo, óxido, grasitud, hongos, productos siliconados, partes flojas y otros contaminantes. Homogeneizar el contenido del envase antes de usar. No aplicar con temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 35 °C ni con HRA (humedad relativa ambiente) superior al 85%.</p> <p>Superficies nuevas: Madera: aplicar previamente Tersuave Fondo Blanco para Maderas o Tersuave Fondo Al Agua Multipropósito. Hierro: emplear Tersuave Fondo Antióxido, Tersuave Fondo Al Agua Multipropósito o Tersuave Convertidor de Óxido. Mampostería cementicia: verificar el correcto fraguado, eliminación total de aguas de mortero y pH entre 7 y 8. Aplicar una primera mano con una dilución mínima del 30% de Tersirrás, dependiendo de la absorción de la superficie.</p> <p>Superficies pintadas: asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar y lijar. Si la</p>

pintura estuviera floja, descascarada o en malas condiciones, deberá ser eliminada mediante medios mecánicos o químicos, limpiar con Tersirrás y proceder como en superficies nuevas.

Para todos los casos mencionados, proceder aplicando de 2 a 3 manos de Tersuave Pizarrones Esmalte Sintético con mínima dilución de Tersirrás, esperando 8 horas entre ellas.

DATOS TÉCNICOS

Acabado: Mate

Vehículo: Alquídico

Viscosidad (copa ford 4, 25° c): 100/ 120"

Peso específico: 1.51 ± 0.02 kg/l

Sólidos en peso: 75 ± 1 %

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

PELIGRO: Este producto químico es una mezcla. Producto clasificado de acuerdo con los criterios del S.G.A. / G.H.S.: Líquido y vapores inflamables. Nocivo en caso de ingestión. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración por vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular. Tóxico si se inhala. Nocivo para los organismos acuáticos. Medidas Precautorias: mantener alejado de los niños. No beber, no comer ni fumar mientras se manipula el producto. Lavarse con abundante agua en caso de contacto ocular. Aplicar en lugares bien ventilados. Al derramarse sobre el suelo lo contamina e impermeabiliza.

RIESGOS FÍSICO/QUÍMICOS: producto inflamable de 2° categoría.

- Instituto de Toxicología: +54 (011) 4962-2247 / 6666 Buenos Aires, Argentina.
- Instituto del Quemado: +54 (011) 4923-3022 Buenos Aires, Argentina.

La información expuesta en esta FICHA TÉCNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL, llamando al (0237) 419-8800 o enviándonos un correo electrónico a info@tersuave.com.ar