








ESMALTE 3 EN 1 BRILLANTE



• Esmalte + Convertidor + Antióxido

Esmalte brillante de formulación alquídica, elaborado con resinas especiales y aditivos que generan una película de gran resistencia, con propiedades antióxido y convertidor cuando se lo aplica sobre metales. Uso exterior e interior.

COLOR	Disponibles en Blanco, Negro, Amarillo, Naranja, Bermellón, Marrón, Marfil seda, Verde inglés, Celeste, Triful, Azul, Violeta, Gris espacial, Plata, Cobre y Oro.
USOS	Se puede aplicar en forma directa sobre madera, metales y mampostería. Aumentando el número de manos se genera una película de mayor durabilidad. Uso exterior e interior.
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> Secado: Al tacto 3 hs /duro: 6 hs /Repintado: antes de las 2 horas o después de las 24hs. Manos sugeridas: De 2 a 3 manos, dependiendo la superficie. Rendimiento: 6 a 8 m² por litro y por mano. Limpieza: Tersirrás o Agion. Capacidades: 250 y 440 cc.
MODO DE EMPLEO	<p>La superficie debe estar limpia, seca, libre de óxido, polvo, grasitud y otros contaminantes. No aplicar en temperaturas inferiores a los 5°C o superiores a los 35°C. No aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior al 85%.</p> <p>Proteger las áreas que no se desean pintar durante la aplicación.</p> <p>Para reforzar la capacidad anticorrosiva, aplicar previamente el fondo adecuado.</p> <p>Agitar el envase de 2 a 3 minutos hasta que se desprendan la bolillas mezcladoras. Se recomienda mezclar durante 10 segundos por cada minuto de uso.</p> <p>Aplicar el producto en posición vertical, en capas finas y en trayectos cortos a una distancia de 25 cm. de la superficie a pintar.</p> <p>Si se pretende aplicar manos adicionales, hacerlo antes de las 2 horas o esperar 24 horas después de la primera mano.</p> <p>Limpiar el aerosol una vez finalizado el trabajo, invertir el envase y presionar el pulsador hasta que se observe únicamente la salida del gas. Esta operación es muy importante para evitar que el producto se tape y para garantizar una nueva aplicación sin inconvenientes.</p>
DATOS TÉCNICOS	<p>Acabado: Brillante</p> <p>Vehículo: Alquídico</p> <p>Viscosidad (copa ford 4, 25° c): 15" - 18"</p> <p>Peso específico: 1.04 ± 0.03 g/cm³ (blanco)</p>

Sólidos en peso: 44,0 ± 2 % (blanco)

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

• **PELIGRO:** Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: puede reventar si se calienta. Se sospecha que daña al feto por inhalación. Puede provocar daños en el sistema nervioso central tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):** Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. Lavar con agua y jabón abundantes. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C. Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local. **CONTIENE:** Tolueno. Nafta disolvente de StoddardNafta (petróleo), hidrosulfurado pesado.

• **TELÉFONOS PARA EMERGENCIAS:** Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160 / Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777 / Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / (011) 4962-2247.

La información expuesta en esta FICHA TÉCNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL, llamando al (0237) 419-8800 o enviándonos un correo electrónico a info@tersuave.com.ar

www.tersuave.com.ar - Tel: (0237) 419-8800 - info@tersuave.com.ar -   