








ESMALTE METALIZADO



• Uso decorativo

Esmalte de alta performance diseñado para otorgar un efecto metálico brillante en una amplia variedad de colores, se puede emplear para decorar objetos, para uso profesional y doméstico.

COLOR	Disponible en Oro azteca, Plata americana, Cobre altiplano y Bronce heráldico
USOS	Se puede aplicar en forma directa sobre madera, metales y mampostería, ideal para utilizarlo en objetos de decoración. Aumentando el número de manos se genera una película de mayor durabilidad. El esmalte metalizado puede provocar, una vez seco, un leve desprendimiento superficial de pigmento metálico por su alta concentración en fórmula. Uso exterior e interior.
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> Secado: Al tacto 15-30 min /duro: 2-3 hs /Repintado: antes de las 2 horas o después de las 24hs. Manos sugeridas: De 2 a 3 manos, dependiendo la superficie. Rendimiento: 6 a 8 m² por litro y por mano. Limpieza: Tersirrás o Agion. Capacidades: 250 y 440 cc.
MODO DE EMPLEO	<p>La superficie debe estar limpia, seca, libre de óxido, polvo, grasitud y otros contaminantes. No aplicar en temperaturas inferiores a los 5°C o superiores a los 35°C . No aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior al 85%.</p> <p>Proteger las áreas que no se desean pintar durante la aplicación.</p> <p>Se puede aplicar sobre cualquier superficie, siempre y cuando se utilice el fondo adecuado.</p> <p>Agitar el envase de 2 a 3 minutos hasta que se desprendan las bolillas mezcladoras. Se recomienda mezclar durante 10 segundos por cada minuto de uso.</p> <p>Aplicar el producto en posición vertical, en capas finas y en trayectos cortos a una distancia de 25 cm. de la superficie a pintar.</p> <p>Si se pretende aplicar manos adicionales, hacerlo antes de las 2 horas o esperar 24 horas después de la primera mano.</p> <p>Limpiar el aerosol una vez finalizado el trabajo, invertir el envase y presionar el pulsador hasta que se observe únicamente la salida del gas. Esta operación es muy importante para evitar que el producto se tape y para garantizar una nueva aplicación sin inconvenientes.</p>
DATOS TÉCNICOS	<p>Acabado: Brillante</p> <p>Vehículo: Resinas sintéticas</p> <p>Viscosidad (copa ford 4, 25° c): 9"± 2" (Oro)</p> <p>Peso específico: 1,025 ± 0,025 kg/l (Oro)</p>

Sólidos en peso: 29,5 ± 2 % (Oro)

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

• **PELIGRO:** Extremadamente inflamable. Recipiente a presión: puede reventar si se calienta. Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta y pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Guardar bajo llave. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL** (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. Lavar con agua y jabón abundantes. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C. Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local. **CONTIENE:** Tolueno; Nafta disolvente de Stoddard; Nafta (petróleo), hidrodesulfurado pesado.

• **TELÉFONOS PARA EMERGENCIAS:** Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160 / Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777 / Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / (011) 4962-2247.

La información expuesta en esta FICHA TÉCNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL, llamando al (0237) 419-8800 o enviándonos un correo electrónico a info@tersuave.com.ar

www.tersuave.com.ar - Tel: (0237) 419-8800 - info@tersuave.com.ar -   