







Tersuave

TERSINOL CIELOS RASOS LÁTEX MATE



- Anticondensante
- Alto poder cubritivo
- Antihongos

Látex desarrollado específicamente para Cielos Rasos, es un producto de acabado mate, anti-condensante y de máximo rendimiento que previene la formación de hongos a través de agentes específicos. Tersinol Cielos Rasos Látex Mate posee aditivos especiales que permiten obtener excelentes resultados a través de su fácil aplicación y alto poder cubritivo.

COLOR	Puede entonarse con Tersuave Entonador Universal (máximo 30 cm ³ por litro).
USOS	En interiores, ideal para aplicar sobre superficies de mampostería, hormigón, fibrocemento, yeso, hardboard, mdf, osb, ladrillo y madera.
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> Aplicación: Rodillo, pincel o soplete tipo airless. Secado: Al tacto: 1 h. Repintado: 4 a 6 h. Manos sugeridas: De 2 a 3 manos. Rendimiento: 10 a 12 m² por litro y por mano. Diluyente y limpieza: Agua (máx. 10%). Capacidades: 1, 4, 10 y 20 L
MODO DE EMPLEO	<p>Asegurarse que la superficie en la que se aplicará el producto se encuentre limpia, seca, libre de polvo, grasitud, hongos, verdín, partes flojas y otros contaminantes. Homogeneizar el contenido del envase antes de usar. No aplicar con temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 35 °C ni con HRA (humedad relativa ambiente) superior al 85%.</p> <p>Superficies nuevas: en superficies de hormigón o mampostería, se recomienda dejar transcurrir 90 días antes de pintar, para permitir el proceso de curado natural de la superficie. Verificar la completa neutralidad de la superficie a pintar (pH 7-8). En el caso de valores mayores, tratar la superficie con una solución de ácido muriático al 10% en agua. Lavar con agua, ayudándose con un cepillo semiduro y dejar secar 24 h antes de pintar.</p> <p>Superficies pintadas: asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar y lijar. En caso de existir hongos, emplear una solución de agua lavandina al 10%. Lavar con agua, ayudándose con un cepillo semiduro y dejar secar. Si fuera necesario, reparar imperfecciones con Tersuave Enduido Interior aplicado en capas finas. Una vez lijado aplicar el producto diluido con un máximo de 10% de agua a modo de fijador.</p> <p>Aplicar 2 a 3 manos de Tersinol Cielos Rasos Látex Mate diluido con agua con un máximo de 10% en volumen, completando el rendimiento especificado, esperando de 4 a 6 horas entre ellas. Limpiar los elementos utilizados</p>

con agua, antes de que sequen.

DATOS TÉCNICOS

Acabado: Mate

Vehículo: Estireno acrílico

Viscosidad Stormer: 92 ± 3 UK

Peso específico: 1.33 ± 0.03 kg/l

Sólidos en peso: $46,5 \pm 1$ %

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS: Este producto químico es una mezcla. Producto clasificado de acuerdo con los criterios del S.G.A. / G.H.S. H302: Nocivo en caso de ingestión - H320: Provoca irritación ocular - H413: Puede ser nocivo para los organismos acuáticos. Mantener alejado de los niños. No beber, no comer ni fumar mientras se manipula el producto. Lavarse con abundante agua en caso de contacto ocular. Al derramarse sobre el suelo produce una película impermeable que impide la absorción del agua.

Riesgos físicos/químicos: Producto No Inflamable.

- Instituto de Toxicología: +54 (011) 4962-2247 / 6666 Buenos Aires, Argentina.
- Instituto del Quemado: +54 (011) 4923-3022 Buenos Aires, Argentina.

La información expuesta en esta FICHA TÉCNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL, llamando al (0237) 419-8800 o enviándonos un correo electrónico a info@tersuave.com.ar

www.tersuave.com.ar - Tel: (0237) 419-8800 - info@tersuave.com.ar -   