



DECO ENDUIDO INTERIOR AL AGUA









- Alta capacidad de relleno

DECO Enduido Interior al agua es un accesorio indispensable en la reparación de imperfecciones de diferentes superficies. Su alta capacidad de relleno, facilidad de aplicación y rápido secado lo hacen un aliado indiscutible en la preparación de superficies.

El producto está diseñado para aplicarlo sin dilución, listo para usar.

Su consistencia cremosa permite lograr terminaciones de alta calidad, lo cual favorece el trabajo posterior y la agilidad en la tarea. Su rápido secado permite acortar los tiempos de trabajo y obtener excelentes resultados y un significativo ahorro para trabajos continuos o en serie.

COLOR	Blanco.
USOS	En interiores, especialmente recomendado para rellenar defectos o imperfecciones en sustratos de mampostería, revoque, yeso, placas, hardboard, hormigón, cartón, madera, mdf, etc.
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> Aplicación: Espátula o llana. Secado: Entre manos de 4 a 6 horas según condiciones ambientales y el espesor aplicado. Manos sugeridas: las necesarias hasta rellenar la imperfección, en espesores no mayores a 2 mm. Rendimiento: 2,6 m² por litro para 200 micrones de película seca. Diluyente y limpieza: No requiere dilución. Limpiar los elementos con agua antes de que sequen. Capacidades: 1, 4, 10 y 20 litros.
MODO DE EMPLEO	<p>Asegurarse que la superficie en la que se aplicará el producto se encuentra limpia, seca, libre de polvo, grasitud, hongos, partes flojas y otros contaminantes. Homogeneizar el contenido del envase antes de usar. No aplicar con temperaturas inferiores a 5° C o superiores a 35 °C ni con HRA (humedad relativa ambiente) superior al 85%.</p> <p>Superficies nuevas: en superficies de hormigón o mampostería se recomienda dejar transcurrir 90 días antes de pintar, para permitir el proceso de curado natural de la superficie. Verificar la completa neutralidad de la superficie a pintar (ph-78). En el caso de valores mayores, tratar la superficie con una solución de ácido muriático al 10 % en agua.</p> <p>Superficies pintadas: asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar y lijar. En caso de existir hongos, emplear una solución de agua lavandina al 10%. Lavar</p>

con agua, ayudándose con un cepillo semiduro y dejar secar.

En ambos casos aplicar, como mano previa para nivelar la absorción de la superficie, **DECO Fijador Sellador Concentrado** al agua diluido 3:1 (agua : fijador) como máximo y dejar secar de 4 a 6 horas. Luego lijar hasta nivelar las áreas enduidas. Aplicar **DECO Fijador Sellador Concentrado** al agua diluido 3:1 (agua : fijador) como máximo y dejar secar de 4 a 6 horas. Para finalizar, pintar con el producto de terminación elegido.

DATOS TÉCNICOS

Acabado: Mate
Vehículo: Vinil Acrílico
Viscosidad (uc 25° c): 45" ± 15"
Peso específico: 1.7 ± 0.02 kg/l
Sólidos en peso: 70 ± 2 %

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad.
- Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
- Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

La información expuesta en esta FICHA TÉCNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contactarse con el Departamento Técnico de DISAL, llamando al (0237) 419-8800 o enviándonos un correo electrónico a info@tersuave.com.ar